

SILKCOAT. *effects*

metalico

decorative paint

metalico soft



SILKCOAT. *effects*

metalico application

1. Adım: Beyaz renkte Silkcoat % 15 oranında temiz su ile inceltilecek rulo yardımı ile yüzeye iki kat olarak uygulanır. Katlar arasında 6 saat bekletilmelidir. 2. Adım: Tercih edilen renkteki Metalico % 10 oranında temiz su ile inceltilecek rulo yardımı ile yüzeye uygulanır. 3. Adım: Yüzey kuruması beklenmeden efekt blok deni aparatı ile yüzeye desen verilerek uygulama tamamlanır.

Step1: The white Silkcoat is diluted with water in the ratio of % 15 with clean water and applied as a two coats 6 hours should be waited between two coats. Step2: Preferred color Metalico is diluted with clean water in the ratio of % 10 and applied with a roller to the surface. Step3: The desing is given with an effect block leather tool while the Metalico is still wet.

1. Шаг: Краска Silkcoat белого цвета разводится чистой водой в на 15 % и наносится на поверхность в 2 слоя, с помощью валика. Между слоями сделать паузу 6 часов, до полного высыхания. 2. Шаг: Разведите выбранный цвет Metalico 10% чистой воды и нанесите на подготовленную поверхность с помощью валика. 3. Шаг: После нанесения материала, не ожидая его высыхания, на поверхность нанесите рисунок (узор), при помощи специальных инструментов.

1. يتم تخفيف "سيلكوسيل" الأبيض بكمية الماء النظيف بنسبة 15 %، ويتم دهانه على السطح الذي تم تجهيزه في طبقتين و 6 ساعات بين الطبقات. 2. يتم تخفيف "ميتاليكو" بكمية اللون المختار بنسبة 10 % على السطح بعد تخفيفه بنسبة 10 % بكمية الماء النظيف. 3. وفيه تطبيق دكان "ميتاليكو" بعمل القوس بواسطة أداة من الجلد وذلك دون انتظار جفاف السطح.

05.2020

FABRIKALAR / FACTORIES

TÜRKİYE

ALGERIA	ETHIOPIA	GHANA	IRAQ	MALAYSIA	MAURITANIA	NIGERIA	TAJIKISTAN	TANZANIA	UZBEKISTAN
Wilaya Blida	Addis Ababa	Tema	Zakho	Kuala Lumpur	Nouakchott	Abuja	Rugland	Dar Es Salaam	Tashkent

www.silkcoat.com

SILKCOAT. *effects*

metalico soft application

1. Adım: Tercih edilen renkteki Metalico Soft rengine uygun Silkcoat %15 oranında temiz su ile inceltilecek, rulo yardımı ile yüzeye tek kat astar olarak uygulanır. 2. Adım: Metalico Soft % 10 oranında temiz su ile inceltilecek rulo yardımı ile yüzeye eşit bir şekilde uygulanır. 3. Adım: Yüzey kuruduktan sonra ikinci kat Metalico Soft % 5 oranında temiz su ile inceltilecek rulo yardımı ile yüzeye uygulanır. 4. Adım: Yüzeyin kuruması beklenmeden efekt blok deni aparatı ile yüzeye desen verilerek uygulama tamamlanır.

Step1: The Silkcoat is applied as a one coat with same color with Metalico Soft. silkcoat is diluted with clean water in a ratio of % 15. Step2: Metalico Soft is diluted with clean water in a ratio of % 10 and applied with a roller. Step3: After the drying first coat of Metalico Soft, it is diluted with clean water in the ratio of % 5 and applied with a roller. Step4: The desing is given with an effect block leather tool while the Metalico Soft is still wet.

1. Шаг: Подберите краску Silkcoat под выбранный цвет Metalico Soft и разведите его чистой водой на 15 %. Полученный материал наносится на поверхность в один слой с помощью валика. 2. Шаг: К выбранному цвету Metalico Soft добавьте 10% чистой воды и нанесите равномерно на подготовленную поверхность с помощью валика. 3. Шаг: После полного высыхания, на поверхность валиком наносится 2-ой слой Metalico Soft, разведенный чистой водой на 5%. 4. Шаг: После нанесения материала, не ожидая его высыхания, на поверхность нанесите рисунок (узор), при помощи специальных инструментов.

1. يتم تخفيف "سيلكوسيل" من اللون المختار لـ "ميتاليكو سوت" بكمية الماء النظيف بنسبة 15 %، ويطلق على السطح الذي تم تجهيزه بكمية اللون المختار بنسبة 10 % على السطح بعد تخفيفه بنسبة 10 % بكمية الماء النظيف. 3. يتم تخفيف "ميتاليكو سوت" بكمية اللون المختار بنسبة 5 % على السطح بعد تخفيفه بكمية الماء النظيف بنسبة 10 % بكمية الماء النظيف. 4. وفيه تطبيق دكان "ميتاليكو" بعمل القوس بواسطة أداة من الجلد وذلك دون انتظار جفاف السطح.

metalico

SILKCOAT. *effects*

S.5511 S.5518 S.5527 S.5500 S.5529 S.5553 S.5561 S.5515

Kartestküle renkler hepki tekniği, vs. nem gibi faktörler nedeniyle farklılık gösterebilir.
The colours in chart may vary because of photography, heat, humidity etc.

metalico

SILKCOAT. *effects*

K.5572

5700 **metalico soft**

metalico soft

5745 5717 5721 5720 5726 5763 5761 5719