

Classe Synthétique

DESCRIPTION: Peinture à base de résine alcaline, brillant pour application de finition.

CARACTÉRISTIQUES: – Haute accrochabilité et la capacité de couverture. – Facilement applicable. – Résistant aux effets physiques et chimiques. – Facile à nettoyer – Flexible.

SURFACES D'APPLICATION: Peut être appliqué sur des surfaces extérieures et intérieures en bois, plâtre, métal et bois similaires.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Structure: résine alcaline, synthétique et brillant.

Consommation: 14-18 (m² / lt), 70-85 (g / m²)

Ratio d'éclaircissement:% 10-15.

Primaire recommandé: apprêt synthétique en soie, apprêt synthétique Silkcoat Lûxe.

Recommandé antirouille et vernis: Silkcoat Anti-rouille et Silkcoat Pinoten sur des surfaces en bois.

Outils d'application: brosse, rouleau, pistolet

Séchage: Sécher au toucher: après 1 à 2 heures; poussière répulsive; après 2 à 3 heures; dur sécher; après 10 à 12 heures. Prévoyez au moins 12 heures entre les manteaux.

Viscosité: 100 KU ± 10 (23 ° C)

Densité: 1,09 ± 0,10 (g / ml)

Quantité de solides: (62 ± 2)%

Brilliance: (60° Minimum 80 Gloss)

Épaisseur de la couche sèche: 25 ± 5 microns

Epaisseur du revêtement humide: 60 ± 5 microns

PRÉPARATION DE SURFACE: L'apprêt synthétique Silkcoat est appliqué sur les surfaces qui ont été moulées. Silkcoat Universal Primer est appliqué sur des surfaces préparées avec du plâtre satiné. Sur les planchers de bois, les noeuds sur les surfaces sont brûlés et après avoir été remplis de Silkcoat Pinoten, on applique l'apprêt synthétique Silkcoat. Après le nettoyage du métal, de l'huile, de la saleté et de la rouille, l'antirouille doit être appliquée. La peinture synthétique peut être appliquée après la préparation. Attendez 12 heures entre les manteaux. Pour l'application de brosse et de rouleau, la peinture doit être diluée avec 5 à 10% d'étain synthétique.

MISE EN GARDE:

R10 Inflammable.

R51 / 53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R65 Nocif: peut provoquer des dommages aux poumons en cas d'ingestion.

R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou craquage de la peau.

R67 Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S16 Conserver à l'écart de toute source d'inflammation – Ne pas fumer.

S24 / 25 Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S37 Porter des gants appropriés.

S51 Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.

S57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination.

S60 Éliminer ce produit et son récipient comme déchet dangereux.

S61 Évitez le rejet dans l'environnement. Reportez-vous aux instructions spéciales d'utilisation / fiche de données de sécurité.

S62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Contactez immédiatement le service de secourisme et montrez le contenant ou l'étiquette.

STOCKAGE:

Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé 1 an sans ouverture à température ambiante.

EMBALLAGE:

12 lt, 2,2 lt, 0,75 lt seau en étain