

## Hydroclean

**DESCRIPTION DU PRODUIT:** Liant acrylique pur à base, peinture extérieure soyeuse mate.

**CARACTÉRISTIQUES:** Il résiste aux rayons solaires (UV), à la pluie, à la neige et aux effets industriels. Il a une capacité de couverture élevée et est également collant et peut être facilement appliqué.

**SURFACES D'APPLICATION:** peut être appliqué à toutes les surfaces extérieures préparées, propres et sèches.

### DONNÉES TECHNIQUES:

Structure: Acrylique pur

Consommation: Simple étage: 6- 10 (m<sup>2</sup> / lt)

Diluant: l'eau

Raux de dilution: 10 à 15%

Densité: 1,25 ± 0,05 (g / ml)

Temps de séchage: appuyez sur 15 à 20 min; Dust Hold Time: 1 heure; Séchage complet 24 heures sur 24

Viscosité: 120 KU ± 10 (23 ° C)

PH (25 ° C): 8 à 9

Luminosité: classe G2

Epaisseur du film sec: classe E2

Taille du grain: Classe S1thin.

Taux de transfert de vapeur d'eau: classe V2

Vitesse de transfert d'eau: classe W3

Caractéristique de couverture de fissure: classe A0

Perméabilité au dioxyde de carbone: classe C0

**APPLICATION:** La surface d'application doit être depourvue de toutes sortes de poussières, de rouille, de saleté, d'huile et de résidus de peinture anciens. Une surface propre et sèche doit être obtenue. En cas de fissures à la surface, elles doivent être lissées avec du mastic externe Silkcoat, puis l'apprêt acrylique Silkcoat doit être appliqué. Hydroclean est dilué avec 10-15% d'eau propre et appliqué en 2 couches avec rouleau ou brosse. Attendez au moins 2 heures entre les couches en fonction de la température de l'air. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après l'application. Pour les nouvelles surfaces revêtues, il faut attendre au moins 28 jours pour l'application de la peinture à la surface. La peinture doit être mélangée jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène avant utilisation. La température ambiante et de surface doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit. Si elle est appliquée sur des surfaces très brillantes et vitreuses, une surface solide doit être formée en lissant la surface d'abord pour assurer une meilleure adhérence.

**ATTENTION:** S2: Tenir hors de la portée des enfants.

S24 / 25: Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin; Montrez le contenant ou l'étiquette.

Conservez le produit dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne pas verser dans l'égout.

**STOCKAGE:** Dans un environnement frais, propre et sec, le produit peut être stocké pendant au moins 1 an sans ouvrir la porte de l'armoire, sans exposition directe aux rayons du soleil.

**EMBALLAGE:** 15 litres, 2,5 lt seau PE