

Acrylic Astar

DESCRIPTION: Adh sif de copolym re acrylique,   base d'eau, granul s, appr t blanc.

CARACT RISTIQUES: Primaire utilis  sur les surfaces min rales et absorbantes, en couche de finition pour assurer l'adh sivit  de la peinture, r duire la consommation de peinture et obtenir une surface homog ne.

SURFACES D'APPLICATION: Peut  tre appliqu  sur toute sorte de surfaces ext rieure et int rieure pr par es pour obtenir une surface d chiquet e.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

- Structure: Stirene Acrylique
- Constitution: couche unique: 12   14 (m² / lt), 110-140 (g / m²)
- Taux de dilution: doit  tre dilu  30 avec de l'eau pour une seule couche et, dans le cas o  la deuxi me couche doit  tre appliqu e, doit  tre dilu e   50%
- Appret Recommand : Silkcoat Acrylic Exterior Putty.
- Outils d'Application: Brosse, Rouleau.
- Sechage: apr s 4   12 heures selon les conditions m t orologiques.
- Viscosit : 115 KU   10 (23   C)
- pH: 8-9
- Densit : 1,61   0,05 (g / ml)
- Mateau solide: (69   2)%
- Brilliance:   85  7   3
- Epaisseur de la couche s che: (30   5) micron
- Epaisseur de la couche humide: (70   5) micron

APPLICATION:

La surface de l'application doit être depourvue de toutes sortes de poussière, de saleté et d'huile. Les défauts de surface et les fissures sont réparés avec Silkcoat External Putty et lissés pour obtenir une surface propre, sèche et solide. L'apprêt acrylique Silkcoat est appliqué en une seule couche par dilution avec 30 à 40% d'eau propre. Silkcoat Acrylic Primer peut être appliqué par rouleau, brosse ou spray. La température de l'environnement et de la surface doit être comprise entre + 5°C et + 30°C pendant l'application et le séchage du produit et ne doit pas être appliqué pendant les pluies.

MISE EN GARDE:

- Évitez d'avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas de laver avec beaucoup d'eau.
- Prévoir dans un récipient hermétiquement fermé.
- Garder au-dessus de la portée des enfants
- Ne pas déverser dans le système d'égout.

STOCKAGE:

Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé 1 an sans ouverture à température ambiante.

EMBALLAGE:

15 lt – 7,5 lt – 2,5 lt – 0,75 lt