

Acrylic Macun

DESCRIPTION: à base de liant Copolymère Acrylique, mastic intérieur de correction de surface.

CARACTÉRISTIQUES: – sain et favorable à l'environnement. – Facilement applicable, prêt à l'emploi.- Durable contre l'eau, l'humidité- Fournit une surface lisse et durable. – Fournit une surface durable couvrant toutes les fissures et la rugosité de nivellement pour l'application de finition.

SURFACES D'APPLICATION: Peut être appliqué sur des surfaces comme le plâtre conventionnel, le béton, le béton brut et des surfaces similaires.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Structure: Styrène Acrylique

Consommation: Revêtement unique: 500-1500 (m² / kg)

Diluant: pas de dilution. Prêt à l'emploi

Séchage: Sécher au toucher: après 15-20 minutes, poussière répulsive: après 1 heure, sécher dur: après 24 heures

PH (25oC): 8 à 9

Densité: 1,87 ± 0,02 (g / ml)

Épaisseur de la couche sèche: (400 ± 50) micron

Epaisseur de la couche humide: (900 ± 100) micron

APPLICATION: La surface d'application doit être dépourvue de toute sorte de poussière, de saleté et d'huile. Une surface propre, sèche et solide doit être obtenue après avoir poli légèrement les surfaces cloquées et les anciennes surfaces peintes. Silkcoat Izolac peut être appliquée sur des surfaces très absorbantes selon la demande. Silkcoat Acrylic Internal Putty peut être appliqué après la préparation nécessaire à la surface. Silkcoat Internal Acrylic Paste peut être appliquée en une seule couche ou double couche à l'aide d'une truelle ou d'une spatule sans dilution. Après l'application des couches ou entre les couches, Silkcoat Internal Acrylic Putty doit être sec. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après l'application. Silkcoat Internal Acrylic Putty doit être mélangé jusqu'à ce qu'il soit complètement homogène avant l'utilisation. La température ambiante et superficielle doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit.

ATTENTION: – S2: Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. – S24/25: Évitez le contact de peau et des yeux. Dans le cas contraire lavez avec beaucoup d'eau. S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. – Préservez dans un conteneur bien fermé. – N'appliquez pas sous 5°C. – Ne déposez pas dans le système d'égout.

STOCKAGE: Gardez dans un endroit frais et propre loin de la lumière solaire. Il peut être stocké 1 an non-ouvert à une température ambiante.

EMBALLAGE: 25Kg, 5Kg Seau PE.