

Elasticoat Texturé

DESCRIPTION: résine élastomère, aspect mat extérieur, revêtement extérieur élastique.

CARACTÉRISTIQUES:

- Totalement différent des peintures classiques grâce à sa structure spéciale formulée. – Une peinture qui associe qualité et esthétique, appliquée avec un rouleau. – Produit un excellent aspect extérieur décoratif.
- Résistant contre la neige, la pluie, les effets industriels et les rayons nuisibles. – Couvre les fissures en plâtre avec sa structure élastomère.

SURFACES D'APPLICATION:

Peut être appliqué sur des surfaces telles que le béton brut, le béton, le plâtre, la planche de gypse, le béton préfabriqué et les éléments de construction similaires.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Structure: acrylique Stirène

Consommation: 800 à 1100 gr / m²

Diluant: l'eau

Taux de dilution: Pas de dilution, prêt à l'emploi.

Densité: 1,60 ± 0,05 (g / ml)

Séchage: Sécher au toucher: après 6 heures; Séchage complet: après 24 heures

Viscosité: 165 KU ± 5 (23 ° C)

PH (25°C): 8 à 9

APPLICATION: La surface d'application doit être dépourvue de toutes sortes de poussières, de rouille, de saleté, d'huile et de résidus de peinture anciens. Une surface propre, sèche et solide doit être obtenue en grattant les surfaces peintes gonflées, et versées et en appliquant l'apprêt acrylique Silkcoat après que les fissures de surface ont été nivelées avec du mastic et du lissage extérieur en Silkcoat. Elasticoat patterned est

appliqué sans éclaircie. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après l'application. Pour les nouvelles surfaces revêtues, il faut attendre au moins 28 jours pour l'application de la peinture à la surface. La peinture doit être mélangée jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène avant utilisation. La température ambiante et de surface doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit. Si elle est appliquée sur des surfaces très brillantes et vitreuses, une surface solide doit être formée en lissant la surface d'abord pour assurer une meilleure adhérence.

MISE EN GARDE: -Évitez d'avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas de laver avec beaucoup d'eau. -Prévoir dans un récipient hermétiquement fermé. – Garder au-dessus de la portée des enfants – Ne pas déverser dans le système d'égout.

STOCKAGE:

Conserver dans un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé 1 an sans ouverture à température ambiante.

EMBALLAGE:

25 Kg, 3,5 kG seau PE.