

## Elasticoat Silikonlu

**DESCRIPTION:** Additifs de silicone purs à base de liant acrylique, peintures extérieures soyeuses et mates.

**CARACTÉRISTIQUES:** La peinture en silicone Elasticoat, qui, est modifiée a une apparence mate soyeuse avec une résine de silicone et présente une élasticité supérieure. Grâce à l'additif de silicone, il aide a l'isolement et la haute résistance à des facteurs externes. Résistant à la lumière du soleil. Il est facile à appliquer et permet à la surface de respirer.

**SURFACES D'APPLICATION:** Peut être appliqué sur toutes sortes de surfaces extérieure et intérieure nettoyées.

### INFORMATIONS TECHNIQUES:

Consommation: Revêtement unique: 12 à 14 (m<sup>2</sup> / lt); Double couche: 5 – 6 (m<sup>2</sup> / lt)

Diluant: l'eau

Taux de dilution: 1er manteau% 20 – 30 d'eau; 2e manteau % 10 -15 d'eau

Densité: 1,35 ± 0,05 (g / ml)

Séchage: sécher à sec: après 1 heure; Séchage complet: après 5 à 6 heures

Viscosité: 115 KU ± 5 (23 ° C)

PH: 8 – 8,5

Brilliance: à 85° 7 ± 3

Épaisseur de la couche sèche: (40 ± 5) micron

Epaisseur du revêtement humide: (80 ± 5) micron

**APPLICATION:** La surface d'application doit être depourvue de toutes sortes de poussières, de rouille, de saleté, d'huile et de résidus de peinture anciens. Les fissures de surface doivent être lissées avec du mastic externe Silkcoat, puis appliquer avec un apprêt Silicone en silicone pour obtenir une surface propre, sèche et solide. La peinture en silicone Elasticoat est diluée avec 20-30% de la première couche et 10-15% de la deuxième couche et appliquée en 2 couches par méthode de rouleau, de brosse ou de pulvérisation. Attendez au moins 2 heures entre les couches en fonction de la température de l'air. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après l'application. Pour les nouvelles surfaces revêtues, il faut attendre au moins

28 jours pour l'application de la peinture à la surface. La peinture doit être mélangée jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène avant utilisation. La température ambiante et de surface doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit. Si elle est appliquée sur des surfaces très brillantes et vitreuses, une surface solide doit être formée en lissant la surface d'abord pour assurer une meilleure adhérence.

**MISE EN GARDE:** – Évitez d'avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas contraire, laver avec beaucoup d'eau. – Prévoyez dans un récipient hermétiquement fermé. – Garder hors de la portée des enfants – Ne pas déverser dans le système d'égout.

**STOCKAGE:** Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé 1 an sans ouverture à température ambiante.

**EMBALLAGE:** 15 lt, 2,5 lt seau PE

**Poz No:** Y.25.004 / 04, Y.25.004 / 09