

## Fe

**Description du produit:** Résine hydrocarbonée, séchage à l'air, revêtement supérieur brillant et rapide.

### Caractéristiques:

Silkcoat Fe La peinture est résistante aux rayons UV et longue durée de vie grâce aux particules de la structure.

Il peut être utilisé comme trempage, il n'est pas nécessaire d'appliquer l'apprêt avant l'application de la couche supérieure, il a une capacité de recouvrement élevée, il ne s'installe pas dans les applications de trempage et il a une forte résistance à la corrosion.

### Surfaces d'application:

La peinture Ferforje peut être facilement appliquée sur toutes les surfaces du fait qu'elle a été spécialement conçue pour les surfaces métalliques utilisées dans la production de fer forgé.

### Données techniques:

Type de connecteur: Résine hydrocarbonée

Couleur: Or, cuivre, bronze

Luminosité: brillant

Densité:  $1,00 \pm 0,05$  g / cm<sup>3</sup>

Matière solide:  $45 \pm 0,05\%$  en poids

$35\% \pm 0,05\%$  en volume

VOC (composés organiques volatils): 550 gr / lt

Type d'application: pulvérisation, immersion

Application Tineri: Silkcoat Rapid Thinner (SBS-01-HRT)

Résistance à la chaleur: 150 ° C

**Application:**

La surface de l'application doit être depourvue de toutes sortes de poussière, de saleté et d'huile. Une surface propre, sèche et solide doit être obtenue après avoir légèrement lissé les surfaces peintes et cloquées. Chaque étage est appliqué en deux couches avec une épaisseur de film sec de 20-25µ avec un pinceau, un rouleau ou un pistolet à peinture. Attendre de 10 à 12 heures entre les manteaux. Il faut veiller à ce que la peinture du film soit complètement solide et que la température augmente progressivement lorsque le système est mis en service.

**Attention:**

R10 Inflammable.

R51 / 53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R65 Nocif: peut provoquer des dommages aux poumons en cas d'ingestion.

R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou craquage de la peau.

R67 Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S16 Conserver à l'écart de toute source d'inflammation – Ne pas fumer.

S24 / 25 Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S37 Porter des gants appropriés.

S51 Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.

S57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination.

S60 Éliminer ce produit et son récipient comme déchet dangereux.

S61 Évitez le rejet dans l'environnement. Reportez-vous aux instructions spéciales d'utilisation / fiche de données de sécurité.

S62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Contactez immédiatement le service de secourisme et montrez le contenant ou l'étiquette.

**Stockage:** Il peut être conservé pendant un an dans des contenants d'origine non ouverts dans l'environnement direct de la lumière du soleil à 5-35 ° C. Il doit être protégé contre la température et l'humidité excessives.

**Emballage:** 0.25kg, 1kg, 3kg, 15kg.