

## Hydroclean

**Ürün Tanımı:** Saf Akrilik bağlayıcı esaslı, ipeksi mat görünümlü dış cephe boyasıdır.

### Özellikleri:

Güneş ışınları (UV), yağmur, kar ve endüstriyel etkilere dayanıklıdır. Kolay uygulanabilmesinin yanı sıra iyi kapatma ve yapışma özelliklerine sahiptir.

### Uygulama Alanları:

Zemin hazırlığı yapılmış temiz ve kuru tüm dış yüzeylere uygulanabilir.

### Teknik Veriler:

Yapısı: Saf Akrilik

Tüketim: Tek Kat: 6- 10 (m<sup>2</sup>/lt)

İncelticisi: Su

İnceltme Oranı: % 10 – 15

Yoğunluk: 1,25 ± 0,05 ( g / ml )

Kuruma Süresi: Dokunma 15 – 20 dk; Toz Tutmama 1saat; Tam Kuruma 24 saat

Viskozite: 120 KU ± 10 ( 23 ° C )

pH (25oC): 8 – 9

Parlaklık: Sınıf G2

Kuru Film Kalınlığı: Sınıf E2

Tane Büyüklüğü: Sınıf S1ince

Su Buharı Aktarım Hızı: Sınıf V2

Su Aktarım Hızı: Sınıf W3

Çatlak Örtme Özelliği: Sınıf A0

Karbondioksit Geçirgenliği: Sınıf C0

#### Uygulama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, pas, kir, yağ ve eski boya kalıntılarında arındırılmalıdır. Temiz ve kuru bir yüzey elde edilmelidir. Varsa yüzeydeki çatlaklar Silkcoat Harici Macun ile düzeltilip zımparalandıktan sonra Silkcoat Akrilik Astar uygulanmalıdır. Hydroclean % 10-15 oranında temiz su ile inceltilerek rulo veya fırça ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak en az 2 saat beklenmelidir. Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir. Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeye boya uygulamasına geçebilmek için en az 28 gün beklenmelidir. Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapılacaksa, daha iyi tutunmayı sağlamak amacıyla yüzey önce zımparalanarak, sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.

#### Uyarılar:

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.

S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.

Ürünü ağız sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

**Depolama:**

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağız açılmadan asgari 1 yıl depolanabilir.

**Ambalaj:**

15 lt, 2,5 lt plastik kova.

**Kalite Belgeleri:**

TS 7847'e uygundur.