

Izolac

DESCRIPTION: liant copolymère acrylique, apprêt transparent pour gypse et surfaces absorbantes.

CARACTÉRISTIQUES: – Sain et favorable a l’environnement – répulsif a la poussiere. (Fournit une liaison supérieure pour l’application de la peinture à la surface aux surfaces avec une propriété absorbante ou dépoussiérée)

– Consommation minimale de peinture. -Résistant à l’eau. (Avec film formé empêche la perméabilité à l’eau.)
-fournit une meilleure viscosité sur la couche de finition sur la surface.

SURFACES D’APPLICATION:Peut être appliqué sur une large gamme de surfaces telles que de nouvelles surfaces peintes, du plâtre fin brut, du béton, de la plaque d’amiante, du plâtre de satin, des cloisons sèches, des surfaces avec une propriété absorbante ou dépoussiérée.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Contenu: Styrène Acrylique

Consommation: Revêtement unique: 25 (m² / lt), 50-75 (gr / m²)

Diluant: l’eau

Taux de dilution:% 200

Séchage: secher au toucher: après 15-20 min, poussière répulsive: après 1 heure, sécher dur: après 24 heures

Viscosité: 125 KU ± 10 (23 ° C)

PH: 8 – 9

Densité: 1,05 ± 0,02 (gr / ml)

Epaisseur de la couche sèche: (10 ± 5) micron

Epaisseur de la couche humide: (40 ± 5) micron

PRÉPARATION DE SURFACE:– La surface doit être depourvue de toute huile, de la saleté ou de la poussière. Les peintures enflées et anciennes doivent être grattées. La surface doit être propre, sèche et solide. – Les creux et les fissures doivent être remplis avec Silkcoat Dâhili Akrilik Macun en cas de nécessité. – Après le nettoyage recommandé, Silkcoat Izolac peut être appliqué.

APPLICATION: -Silkcoat Izolac devrait être dilué à 200% avec de l'eau propre et appliqué avec un pinceau, un rouleau ou un pistolet pulvérisateur en une seule couche. -Après l'application, les outils doivent être nettoyés avec de l'eau. -La température ambiante et la température de surface doivent être comprises entre +5 et +35 degrés pendant l'application et la saison de séchage du produit.

DÉTAILS D'APPLICATION: – Sur de nouvelles surfaces peintes, rassurez-vous que la surface a attendu environ 28 jours avant l'application. – Silkcoat Izolac doit être complètement mélangé de sorte qu'il soit homogène.

MISE EN GARDE: – S2: Tenir hors de la portée des enfants. – S24 / 25: Évitez d'avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas contraire laver avec beaucoup d'eau. – S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer ce contenant ou cette étiquette – Préserver dans un récipient hermétiquement fermé. – Ne pas déverser dans le système d'égout.

STOCKAGE:Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans fermeture 1 an à température ambiante.

EMBALLAGE: 15 lt, 2,5 lt SEAU PE.