

Latex

DESCRIPTION: copolymère acrylique à base d'adhésif, apparence mate, peinture intérieure économique.

CARACTÉRISTIQUES:

- respirable et adhésif
- capacité de couverture élevée
- Facilement appliqué sans laisser de traces
- seche rapidement
- Du à sa structure à base d'eau, il n'a pas d'odeur désagréable
- Appareil d'élimination des eaux.

SURFACES D'APPLICATION:Peut être appliqué sur toutes sortes de surfaces préparées et propres.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Structure: stirene acrylique

Consommation: 6 – 10 (m² / lt), 100-150 (g / m²)

Taux de dilution: 10-15%

Appret recommandé: Silkcoat Universal Primer, Silkcoat İzolac

Pâte appropriée: Silkcoat Acrylic Putty

Outils d'application: Brosse, Roller.

Séchage: appuyez sur 15-20 min, séchez dur pendant 2 heures.

Viscosité: 125 KU \pm 10 (23 ° C)

PH (25 ° C): 8 à 9

Densité: 1,67 \pm 0,02 g / ml

Quantité de matières solides: (64 \pm 2)%

Résistance au gommage humide: classe 5 (TS EN 13300)

Force de couverture: Classe 2 (7,5 m² / lt) (TS EN 13300)

Taille du grain: classe S1 (TS EN 13300)

Brillance: classe G2 (TS EN 13300)

Épaisseur du film sec: (50 \pm 5) microns

Épaisseur du film humide: (120 \pm 5) microns

APPLICATION: La surface de l'application doit être dépourvue de toutes sortes de poussière, de saleté et d'huile. Les surfaces peintes cloquées et anciennes sont raclées, les défauts de surface et les fissures sont remplis de pâte appropriée et lissés pour obtenir une surface propre, sèche et solide. Le latex plastique est appliqué 8 à 12 heures après avoir appliqué l'apprêt sur la surface préparée. Le Latex Plastic est dilué avec 10 à 15% d'eau propre et appliqué en deux couches par méthode de rouleau, de brosse ou de pulvérisation. La température ambiante et de surface doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit.

MISE EN GARDE:

- Évitez d'avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas contraire, laver avec beaucoup d'eau.
- Prévoyez dans un récipient hermétiquement fermé.
- Garder hors de la portée des enfants
- Ne pas déverser dans le système d'égout.

STOCKAGE: Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans ouverture 1 an à température ambiante.

EMBALLAGE: 25 Kg, 17,5 Kg lt, 10Kg, 3 Kg seau PE.