

## Lux Primer Astar

**Ürün tanımı:** Alkid reçine esaslı mat astar boyadır.

**Özellikleri:**Yüksek örtme ve yapışma gücüne sahip olan Lux Primer Astar, uygulandığı yüzeyde üzerine uygulanacak olan son kat sentetik boyanın sarfiyatını minimuma indirir. Üstün yayılma özelliği ve uygulama kolaylığına sahip olmakla birlikte, su ve alkaliye direnci yüksek seviyededir.

**Uygulama Alanları:**İç ve dış tüm ahşap ve metal yüzeylerde koruma amaçlı ve son kat boyaların altına astar olarak kullanılır.

### Teknik Veriler:

Yapısı: Alkid reçine

Tüketim: 12-14 (m<sup>2</sup>/lt), 80-110 (g/m<sup>2</sup>)

İnceltme oranı: % 10-15 sentetik tiner

Uygulama aletleri: Fırça, Rulo, Pistole.

Kuruma: Kuruma 3 – 4 saat; Son kat boyaların uygulanması için sertleşme 8 – 10 saat

Viskozite: 110 KU ± 10 ( 23 ° C )

Yoğunluk: 1,36 ± 0,05 ( g / ml )

Katı madde miktarı : ( 77 ± 2 ) %

Kuru film kalınlığı: 40 ± 5 mikron

Yaş film kalınlığı: 70 ± 5 mikron

**Uygulama:** Metal yüzeylerde yağ, kir, pas iyice temizlenmeli ve Silkcoat Sentetik Antipas uygulanmalıdır. Ahşap yüzeylerde budaklar yakılmalı ve Silkcoat Pinoten ile iyice doyurulmalıdır. Bozuk yüzeyler ise sentetik macunla düzgün hale getirilerek zımparalanmalıdır. Bu ön hazırlıklar yapıldıktan sonra Sentetik Astar uygulanır. Fırça ve rulo ile uygulamalar için %5-10, püskürtme şeklindeki uygulamalar için %15 sentetik tinerle inceltilerek uygulanır.

**Uyarılar:**

R10 Alevlenir.

R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

R66 Tekrarlanan maruziyette ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin.

S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.

S37 Uygun eldiven giyin.

S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S61 Çevreye saliverilmesinden kaçının. Özel kullanım Talimatına/Güvenlik bilgi Formuna başvurun.

S62 Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

**Depolama:** Depolama ömrü oda şartlarında asgari 1 yıldır.

**Ambalaj:**15 lt, 2,5 lt, 0,75 lt teneke kova.

**Poz No:**Y.25.001/01, Y.25.001/02, Y.25.003/10, Y.25.003/29, Y.25.003/30, Y.25.003/31, Y.25.004/08