

## Lux Sentetik

**DESCRIPTION:** alcaline à base de résine, synthétique, Peinture brillante pour les applications de finition.

### CARACTÉRISTIQUE:

- Haute capacité de couverture.
- Ne jaunit pas.
- Adhésif
- Facilement applicable.
- Résistant contre les impacts physiques et chimiques.
- Facile à nettoyer et flexible.
- Apparence brillante.

**SURFACES D'APPLICATION:** Peut être appliqué sur les types de surfaces extérieures et intérieures telles que le bois, le plâtre, le métal et la terre, les véhicules marins etc.

**INFORMATIONS TECHNIQUES:** Structure: résine alcaline.

Consommation: 16-18 (m<sup>2</sup> / lt), 65-80 (g / m<sup>2</sup>).

Taux de dilution :% 10-15.

Primaire recommandé: Silkcoat Lux synthétique Primer, Silkcoat Synthetic Primer.

Outils d'application: brosse, rouleau, pulvérisation.

Séchage: Tocuh sec; après 1 à 2 heures; Sécurité anti poussière; après 2 à 3 heures séché dur; après 10 à 12 heures. Il faut attendre 12 heures entre les couches.

Viscosité: 100 KU ± 10 (23 ° C)

Densité: 1,19 ± 0,05 (g / ml)

Quantité de solides: 71 ± 0,2%

Brillance: type 1 brillant

Épaisseur de la couche sèche: 25 ± 5 microns

Épaisseur du revêtement humide: 60 ± 5 microns

**APPLICATION:**

- L’apprêt synthétique Silkcoat est appliqué après avoir lissé la surface qui a été puttied, et Silkcoat Universal Putty est appliqué sur les surfaces lissées avec du plâtre satiné.
- Sur les surfaces en bois, tous les noeuds doivent être brûlés et l’apprêt synthétique Silkcoat appliqué après la surface a été rempli de Silkcoat Pinoten
- La peinture synthétique est appliquée après avoir pré-préparé la surface.
- 12 heures doivent être attendues entre les manteaux.
- La peinture doit être diluée avec 5 à 10% d’étain synthétique lorsque l’application est faite par une brosse ou un rouleau.

**MISE EN GARDE:**

R10 Inflammable.

R51 / 53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.

R65 Nocif: peut provoquer des dommages aux poumons en cas d’ingestion.

R66 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou craquage de la peau.

R67 Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S16 Conserver à l’écart de toute source d’inflammation – Ne pas fumer.

S24 / 25 Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S37 Porter des gants appropriés.

S51 Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.

S57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination.

S60 Éliminer ce produit et son récipient comme déchet dangereux.

S61 Évitez le rejet dans l’environnement. Reportez-vous aux instructions spéciales d’utilisation / fiche de données de sécurité.

S62 En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Contactez immédiatement le service de secourisme et montrez le contenant ou l’étiquette.

**STOCKAGE:** Conserver à un endroit frais et propre à l’abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé 1 an sans ouverture à température ambiante.

**EMBALLAGE:** 15 lt, 2,5lt, 0,75 lt seau en étain

