

## Lux Tavan

**DESCRIPTION:** Liant copolymère acrylique, apparence matte, à base d'eau, peinture plafond de première classe.

**CARACTÉRISTIQUES:** – Sain et favorable à l'environnement – capacité de couverture élevée. – Respirable – Apparence Extra matte – Facilement applicable et ne laisse aucune trace.

**SURFACES D'APPLICATION:** Après la préparation de la surface, Lux Tavan peut être appliqué sur une large gamme de surfaces intérieures telles que les anciennes surfaces peintes, le béton, le plâtre, le rendu, le panneau de ciment, le papier peint, le textile de verre, etc.

### INFORMATIONS TECHNIQUES:

Contenu: Styrène Acrylique

Consommation: Revêtement unique: 6- 10 (m<sup>2</sup> / lt), 95-140 (gr / m<sup>2</sup>)

Diluant: l'eau

Taux de dilution:% 10-15

Séchage: sécher au toucher: après 15-20 min, poussière répulsive: après 1 heure, sécher dur: après 24 heures

Viscosité: 125 KU ± 10 (23 ° C)

PH: 8 – 9

Densité: 1,62 ± 0,05 (gr / ml)

Contenu des substances solides: % 67 ± 2

Puissance de frottage humide: classe 5

Puissance de couverture: Classe 2 (8 m<sup>2</sup> / lt)

Taille du grain: classe S1

Brillance: classe G3 matt

Épaisseur de la couche sèche: (40 ± 5) micron

Épaisseur de la couche humide: (90 ± 5) micron

**PRÉPARATION DE SURFACE:** – La surface doit être éliminée de l'huile, de la saleté ou de la poussière. Les peintures enflées et anciennes doivent être raclées. La surface doit être propre, sèche et solide. – Les creux et les fissures doivent être remplis avec Silkcoat Dâhili Akrilik Macun en cas de nécessité. – Sur les surfaces qui sont absorbantes ou qui n'ont pas été peintes auparavant, doivent être obtenues en appliquant Silkcoat Izolac, Silkcoat Universal Astar doit être appliqué sur les surfaces anciennes et synthétiques peintes ou sale afin d'obtenir une surface homogène, Sur les surfaces qui ont été mastiquées doivent être obtenues en appliquant Silkcoat Macun Astarı (Putty Primer).

**APPLICATION:** -Silkcoat Lux doit être dilué de 10 à 15% avec de l'eau propre et appliqué avec un rouleau, une brosse ou une pulvérisation en deux couches. -Laissez moins de 2 heures entre les couches en fonction des conditions climatiques.

-Après l'application, les outils doivent être nettoyés proprement avec de l'eau.

**DÉTAILS D'APPLICATION:** – Sur de nouvelles surfaces peintes, assurez-vous que la Surface a attendu environ 28 jours avant l'application. -Paint devrait être complètement mélangé afin qu'il soit homogène. -La

température ambiante et la température de surface doivent être comprises entre +5 et +35 degrés pendant l'application et la saison de séchage du produit. -Les surfaces de verre et de verre doivent être frottées avant l'application pour obtenir un meilleur adhésif et une surface saine.

**MISE EN GARDE:** – S2: Tenir hors de la portée des enfants. – S24 / 25: Évitez d'avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas contraire laver avec beaucoup d'eau. – S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer ce contenant ou cette étiquette – Préserver dans un récipient hermétiquement fermé. – Ne pas déverser dans le système d'égout.

**STOCKAGE:** Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans fermeture 1 an à température ambiante.

**EMBALLAGE:** 25kg, 20kg, 17,5kg, 10kg, 3,5kg seau PE.