

Silkosil

DESCRIPTION: Liaison copolymère acrylique, additifs de silicone, peinture finition intérieure à base d'eau à fine couche

CARACTÉRISTIQUES: – Sain et favorable a l'environnement. – Ne laisse aucune fissure. Facilement applicable. – capacité de couverture élevée. – favorable a la respiration – Facile à nettoyer a travers silicone – apparence matte*(brillant) , colorant pour des annees durables.

SURFACES D'APPLICATION: Après la préparation de la surface, Silkosil peut être appliqué sur une large gamme de surfaces intérieures telles que les anciennes surfaces peintes, le béton, le plâtre, le rendu, le panneau de ciment, le papier peint, le textile en verre, etc.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Contenu: Styrène Acrylique

Consommation: Revêtement unique: 13 à 18 (m² / lt), 75-110 (gr / m²)

Diluant: l'eau

Taux de dilution:% 10-15

Séchage: sechage au toucher: après 15-20 min, poussière répulsive: après 1 heure, sécher dur: après 24 heures

Viscosité: 125 KU ± 10 (23 ° C)

PH: 8 – 9 (25 ° C)

Densité: 1,21 ± 0,02 (gr / ml)

Contenu en matières solides:% 50 ± 2

Puissance de frottage humide: classe 1

Puissance de couverture: Classe 2 (8 m² / tl)

Taille du grain: classe S1

Brilliance: classe G2

Épaisseur de la couche sèche: (30 ± 5) micron

Epaisseur du revêtement humide: (60 ± 5) micron

Résistant à la croissance des moisissures: K1

PRÉPARATION DE SURFACE: – La surface doit être depourvue de toute sorte d’huile, de la saleté ou de la poussière. Les peintures enflées et anciennes doivent être raclées. La surface doit être propre, sèche et solide.

– Les creux et les fissures doivent être remplis avec Silkcoat Dâhili Akrilik Macun en cas de nécessité.- Sur les surfaces qui sont absorbantes ou qui n’ont pas été peintes auparavant, une surface lisse doit être obtenue en appliquant Silkcoat Izolac. Des surfaces anciennes et synthétiques peintes ou sales doivent être obtenues en appliquant Silkcoat Universal Astar, les surfaces qui doivent être mastiquées sont obtenues en appliquant Silkcoat Macun Astarı (Putty Primer).

APPLICATION:-Silkcoat Silkosil doit être dilué a 10 à 15% avec de l'eau propre et appliqué avec un rouleau, une brosse ou une pulvérisation dans deux couches. -Laissez moins de 2 heures entre les couches en fonction des conditions météorologiques. -Après l'application, les outils doivent être lavés avec de l'eau.

DÉTAILS D'APPLICATION: – Sur de nouvelles surfaces peintes, assurez-vous que la Surface a attendu environ 28 jours avant l'application. -Paint devrait être complètement mélangé afin qu'il soit homogène. -La température ambiante et la température de surface doivent être comprises entre +5 et +35 degrés pendant l'application et la saison de séchage du produit. -Les surfaces de verre et de verre doivent être frottées avant l'application pour obtenir un meilleur adhésif et une surface saine.

MISE EN GARDE: – S2: Tenir hors de la portée des enfants. – S24 / 25: Évitez d'avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas contraire, lavez avec beaucoup d'eau. – S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer ce contenant ou cette étiquette – Préserver dans un récipient hermétiquement fermé.- Ne pas déverser dans le système d'égout.

STOCKAGE: Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans fermeture 1 an à température ambiante.

EMBALLAGE: 15 lt, 7,5 lt, 2,5 lt SEAU PE

CERTIFICAT DE QUALITÉ: Trouvé selon les conditions de TSE 5808.