

Stone

DESCRIPTION: liant copolymere acrylique, granite en marbre, revêtement extérieur décoratif durable.

CARACTÉRISTIQUES: – Naturellement vivace. – Résistant contre les conditions atmosphériques. – Résistant contre l'eau, le lavage et la friction. – Revêtement mural respirable et souple.

SURFACES D'APPLICATION: Silkcoat Stone peut être facilement appliqué sur une large gamme de surfaces intérieures et extérieures, de béton, de briques, de plâtre, de finitions en béton, de bois et de surfaces similaires, à l'exception du métal et du verre.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Structure: Styrene liant acrylique à base mince / gras

Taux de dilution: fin / epais: prêt à l'emploi

Consommation: Pour grain fin: 2500-3500 (g / m2)

Pour grain epais: 4000-6000 (g / m2)

Densité: Pour grain fin: 1,85 ± 0,2 (g / ml)

Pour grain fin: 1,80 ± 0,2 (g / ml)

APPLICATION: La surface d'application doit être depourvue de toutes sortes de poussières, de rouille, de saleté, d'huile et de résidus de peinture anciens. Une surface propre, sèche et solide doit être obtenue en grattant les surfaces peintes gonflées, desserrées et versées et en appliquant l'apprêt acrylique Silkcoat après que les fissures de surface ont été nivelées avec du mastic et du lissage extérieur en Silkcoat. La pierre est versée dans un grand récipient. Selon les conditions météorologiques et météorologiques, on ajoute et on mélange 1-1,5 litres d'eau. Il est appliqué à la surface à l'aide d'une truelle en acier rectangulaire. La température ambiante et de surface doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit.

MISE EN GARDE: -Évitez d'avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas de laver avec beaucoup d'eau. -Prévoir dans un récipient hermétiquement fermé. – Garder au-dessus de la portée des enfants – Ne pas déverser dans le système d'égout.

STOCKAGE: Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé 1 an sans ouverture à température ambiante.

EMBALLAGE: 25 Kg seau PE

Poz No: 04.469.