

SX 2005

وصف المنتج: طلاء أكريليك نقي لحماية السطح للجبس المعدني.

المنتج خصيصًا للجبس المعدني، مقاومة ممتازة للماء بفضل طبقة الغشاء التي يشكلها. بالإضافة، SX 2005 الميزات: يوفر طلاء إلى إعطاء حيوية زخرفية للجبس المعدني والأسطح الخارجية الأخرى التي يتم تطبيقه عليها، فإنه يزيد من المقاومة الخارجية للجبس المعدني ويمكن من استخدامه لسنوات عديدة. يخترق سطح الجبس ويلتصق بطريقة ثلاثية للغاية. بفضل تركيبته المائية، فهو لا يضر بصحة الإنسان والبيئة.

في طبقتين على الجبس المعدني والأسطح الخارجية SX 2005 مجالات التطبيق: يتم تطبيق

معلومات تقنية:

الهيكل: أكريليك نقي

الاستهلاك: 6-10 (م/2 لتر)، 120-180 (جم/م²)

الكثافة: 1.03±0.02 (جم/مل)

%معدل التخفيف: 40-50

أدوات التطبيق: التجفيف بالأسطوانة أو الرشاش: التجفيف من 4 إلى 8 ساعات؛ تصلب لتطبيق المعاطف الخفيفة: 24 ساعة الكثافة: 1.00 +/- 0.05

التطبيق: يجب تنظيف سطح التطبيق من جميع أنواع الغبار والأوساخ والزيوت للحصول على سطح نظيف وجاف وصلب. إذا لزم المخفف بنسبة 10-15% من Silkcoat SX 2005 الأمر، يجب إصلاح العيوب والشقوق الموجودة على السطح باستخدام معجون الماء النظيف ويتم تطبيقه في طبقة واحدة باستخدام بكرة أو فرشاة. بعد الانتهاء من التطبيق، يجب تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء. يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة والسطحية بين 5+ درجة مئوية و35+ درجة مئوية أثناء التطبيق وخلال فترة التجفيف الكاملة البالغة 24 ساعة.

التحذيرات:

S2: يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.

S46: في حالة ابتلاعه، يجب طلب المشورة الطبية فورًا؛ أظهر الحاوية أو الملصق.

قم بتخزين المنتج في حاوية مغلقة بإحكام.

لا تصبها في المجاري.

نقطة الوميض 41 درجة مئوية. وهو قابل للاشتعال ومضر إذا تم استنشاقه أو ابتلاعه.

التخزين: مدة التخزين لا تقل عن سنة واحدة في ظل ظروف الغرفة.

التعبئة والتغليف: دلو بلاستيكي سعة 15 لتر، 5 لتر، 2.5 لتر.