

<b>Doküman Tipi</b>	<b>Technical Data Sheet (TDS)</b>
<b>Ürün İsmi</b>	<b>Akrilik Astar</b>
<b>Ürün Açıklaması</b>	Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı yapıştırıcı, granüller, beyaz astar.
<b>Özellikler</b>	Dış cephelerde, mineral esaslı ve emici yüzeylerde, son kat boyaların daha iyi yapışması, boya sarfiyatının azaltılması ve homojen bir yüzey edilmesi için kullanılır.
<b>Uygulama Alanları</b>	Zemin hazırlığı yapılmış temiz ve kuru tüm dış yüzeylere ve dişli bir zemin elde etmek istenen kaygan zeminlere uygulanır.
<b>Teknik Veriler</b>	Yapısı: Stiren Akrilik Tüketim: Tek Kat: 12- 14 (m <sup>2</sup> /lt), 110-140 (g/m <sup>2</sup> ) İnceltme oranı: %15-20 Uygun macun: Silkcoat Akrilik Harici Macun. Uygulama aletleri: Fırça, Rulo. Kuruma: Hava sıcaklığına bağılı olarak 4 ile 12 saat arasında deęişir. Viskozite: 115 KU ±10 ( 23 ° C ) pH (25 ° C): 8 – 9 Yoęunluk: 1,61 ± 0,05 ( g / ml) Kati madde miktarı: ( 69 ± 2 ) % Parlaklık: 85° 'de 7 ± 3 Kuru film kalınlığı: ( 30 ± 5 ) mikron Yaş film kalınlığı: ( 70 ± 5 ) mikron
<b>Uygulama</b>	Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yaędan arındırılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar Silkcoat Harici Macun ile tamir edilip, zımparalanarak temiz, kuru ve saęlam bir yüzey elde edilir. Silkcoat Acrylic Primer %30-40 oranında temiz su ile inceltilerek tek kat halinde uygulanır. Silkcoat Acrylic Primer rulo, fırça veya püskürtme ile uygulanabilir. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalı ve yaęlı havalarda uygulanmamalıdır.
<b>Uyarı</b>	S2: Çocukların erişemeyeceęi yerde saklayın. S24 / 25: Göz ve cilt ile temasından kaçının. S46: Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın; Kabı veya etiketi gösterin. Ürünü sıkıca kapatılmış bir kaptaki saklayın. Kanalizasyona dökmeyin.
<b>Depolama</b>	Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağızı açılmadan asgari 2 yıl depolanabilir.
<b>Paketleme</b>	15 lt, 2,5 lt plastik kova.