

## Doküman Tipi

## Technical Data Sheet (TDS)

### Ürün İsmi

### Acrylic

### Ürün Açıklaması

Saf Akrilik bağlayıcı esaslı, mat görünüşlü, su bazlı, birinci sınıf, son kat dış cephe boyası.

### Özellikler

Acrylic boya, yapısında bulunan pigmentler sayesinde UV ışınlarına karşı dirençlidir. Yüksek kapatma gücüne sahip olmasının yanı sıra renkleri uzun yıllar boyunca canlılığını korur. Su bazlı yapısı sayesinde insan sağlığı ve çevreye zarar vermez.

### Uygulama Alanları

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstil ve boyanabilir duvar kağıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

### Teknik Veriler

Yapısı: Saf Akrilik  
Tüketim: Tek kat: 8-10 (m<sup>2</sup>/ lt), 100-170 (g/m<sup>2</sup>)  
İncelticisi: Su  
İnceltme Oranı: %10- 15  
Yoğunluk: 1,58 ± 0,02 (g / ml)  
Kuruma Süresi: Dokunma 15 – 20 dk; Toz tutmama 1 saat; Tam kuruma 24 saat  
Viskozite: 115 KU ± 10 ( 23 ° C )  
pH (25oC): 8 – 9

### Uygulama

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilerek, temiz, kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir. İhtiyaç halinde yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar Silkcoat Dahili Akrlık Macun ile tamir edilmelidir. Yeni boyanacak ve emici yüzeylerde Silkcoat Izolac, eski boyalı, kirli ya da sentetik boyalı yüzeylerde Silkcoat Akrlık Astar kullanılmalıdır. Silkcoat Acrylic Boya % 10-15 oranında temiz su ile inceltildikten sonra rulo, fırça ya da püskürtme yöntemi ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak en az 2 saat beklenmelidir. Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir. Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeye boya uygulamasına geçebilmek için en az 28 gün beklenmelidir. Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapılacaksa, daha iyi tutunmayı sağlamak amacıyla yüzey önce zımparalanarak, sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.

### Uyarı

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.  
S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.  
S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz. Ürünü ağız sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız. Kanalizasyona dökmeyiniz.

### Depolama

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağız açılmadan asgari 2 yıl depolanabilir.

### Paketleme

15 lt, 2,5 lt plastik kova.