

Doküman Tipi

Technical Data Sheet (TDS)

Ürün İsmi

Elasticoat Desenli

Ürün Açıklaması

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı mat dış cephe elastik kaplamadır.

Özellikler

Elasticoat Desenli , özel formüle edilmiş yapısı sayesinde klasik boyalardan oldukça farklı olup, kalite ve estetiği bir araya getiren ve rulo ile uygulanan bir dış cephe kaplamasıdır. Üstün elastomerik yapısı sayesinde yüzeydeki çatlakları kapatarak koruma sağlar. Cephelerde mükemmel dekoratif görünüm sunmanın yanı sıra, kar, yağmur, nem, endüstriyel etkiler ve güneş ışınları gibi dış etkenlere karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir.

Uygulama Alanları

Brüt beton, beton, alçı siva, alçıpan, prefabrik beton ve benzeri yapı elemanları üzerine uygulanabilir.

Teknik Veriler

Yapı: Stiren akrilik
Tüketim: 800-1100 gr/m²
İnceltici: Su
İnceltme Oranı: İnceltme yapılmaz, kullanıma hazırdır.
Yoğunluk: 1,60 ± 0,05 (g/ml)
Kuruma Süresi: Dokunma kuruması: 6 saat sonra; Tam kuruma: 24 saat sonra
Viskozite: 165 KU ± 5 (23 °C)
pH (25°C): 8 – 9

Uygulama

Uygulama yüzeyi her türlü toz, pas, kir, yağ ve eski boya kalıntılarından arındırılmalıdır. Kabarmış, gevşemiş ve dökülmüş boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmeli, yüzeydeki çatlaklar Silkcoat Dış Cephe Macunu ile doldurulup düzeltilerek, ardından Silkcoat Akrilik Astar uygulanarak temiz, kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir. Elasticoat Pattern inceltilmeden uygulanır. Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen temizlenmelidir. Yeni sıvanmış yüzeyler için boya uygulamadan önce en az 28 gün beklenmelidir. Boya, kullanımdan önce tamamen homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Çok parlak ve cam gibi yüzeylere uygulanacaksa, daha iyi yapışma sağlamak için yüzey önce pürüzlendirilerek sağlam bir zemin oluşturulmalıdır.

Uyarı

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
S24 / 25: Göz ve cilt ile temasından kaçının.
S46: Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın; Kabı veya etiketi gösterin.
Ürünü sıkıca kapatılmış bir kaptaki saklayın.
Kanalizasyona dökmeyin.

Depolama

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 2 yıl depolanabilir.

Paketleme

25 Kg Plastik Kova.