

## Doküman Tipi

## Technical Data Sheet (TDS)

### Ürün İsmi

### Hydroclean

### Ürün Açıklaması

Saf Akrilik bağlayıcı esaslı, ipeksi mat dış cephe boyasıdır.

### Özellikler

Güneş ışınları (UV), yağmur, kar ve endüstriyel etkilere dayanıklıdır. Kolay uygulanabilmesinin yanı sıra iyi kapatma ve yapışma özelliklerine sahiptir.

### Uygulama Alanları

Zemin hazırlığı yapılmış temiz ve kuru tüm dış yüzeylere uygulanabilir.

### Teknik Veriler

Yapısı: Saf Akrilik  
Tüketim: Tek Kat: 6- 10 (m<sup>2</sup>/lt)  
İncelticisi: Su  
İnceltme Oranı: % 10 – 15  
Yoğunluk: 1,25 ± 0,05 ( g / ml )  
Kuruma Süresi: Dokunma 15 – 20 dk; Toz Tutmama 1saat; Tam Kuruma 24 saat  
Viskozite: 120 KU ± 10 ( 23 ° C )  
pH (25oC): 8 – 9  
Parlaklık: Sınıf G2  
Kuru Film Kalınlığı: Sınıf E2  
Tane Büyüklüğü: Sınıf S1  
İnce Su Buharı Aktarım Hızı: Sınıf V2  
Su Aktarım Hızı: Sınıf W3  
Çatlak Örtme Özelliği: Sınıf A0  
Karbondioksit Geçirgenliği: Sınıf C0

### Uygulama

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, pas, kir, yağ ve eski boya kalıntılarında arındırılmalıdır. Temiz ve kuru bir yüzey elde edilmelidir. Varsa yüzeydeki çatlaklar Silkcoat Harici Macun ile düzeltilip zımparalandıktan sonra Silkcoat Akrilik Astar uygulanmalıdır. Hydroclean % 10-15 oranında temiz su ile inceltilerek rulo veya fırça ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak en az 2 saat beklenmelidir. Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir. Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeye boya uygulamasına geçebilmek için en az 28 gün beklenmelidir. Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapılacaksa, daha iyi tutunmayı sağlamak amacıyla yüzey önce zımparalanarak, sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.

### Uyarı

S2: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.  
S24/25: Göz ve cilt ile temasından kaçının.  
S46: Yutulması halinde derhal tıbbi yardıma başvurun; Kabı veya etiketi gösterin.  
Ürünü sıkıca kapatılmış bir kaptaki saklayın.  
Kanalizasyona dökmeyin.

### Depolama

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 2 yıl depolanabilir.

### Paketleme

15 lt, 2,5 lt plastik kova.

**Kalite Belgeleri:** TS 7847'e uygundur.