

Doküman Tipi	Technical Data Sheet (TDS)
Ürün İsmi	Latex
Ürün Açıklaması	Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat görünümlü ekonomik iç cephe boyası.
Özellikler	Uygulandığı zemine kolay yapışan Latex Plastik, yüksek örtücülüğe sahiptir. Kabarmayan, iz bırakmadan kolayca uygulanabilen ve çabuk kuruyan Latex Plastik su kaldırma özelliğine de sahiptir. Su bazlı yapıya sahip olduğundan rahatsız edici bir kokusu yoktur, teneffüs edilebilir.
Uygulama Alanları	Zemin hazırlığı yapılmış temiz ve kuru tüm iç yüzeyler
Teknik Veriler	Yapısı: Stiren Akrilik Tüketim: 6 – 10 (m ² /lt), 100-150 (g/m ²) İnceltme oranı: %10-15 Uygun astar: Silkcoat Universal astar, Silkcoat İzolac Uygun macun: Silkcoat Akrilik Macun Uygulama aletleri: Fırça, Rulo. Kuruma: Dokunma 15-20 dk, tam kuruma 2 saat. Viskozite: 125 KU ± 10 (23 ° C) pH (25oC): 8 – 9 Yoğunluk: 1,67 ± 0,02 g /ml Katı madde miktarı: (64 ± 2) %
Uygulama	Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin kazınır, yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar uygun macun ile doldurularak zımparalanır ve temiz, kuru ve sağlam bir yüzey elde edilir. Hazır olan zemine uygun astar uygulandıktan 8-12 saat sonra Latex Plastik uygulanır. Latex Plastik %10-15 oranında temiz su ile inceltilerek rulo, fırça veya püskürtme yöntemiyle iki kat halinde uygulanır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır
Uyarı	S2: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. S24 / 25: Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. S46: Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın; Kabı veya etiketi gösterin. Ürünü sıkıca kapatılmış bir kaptaki saklayın. Kanalizasyona dökmeyin.
Depolama	Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 2 yıl depolanabilir.
Paketleme	15 L, 7.5 L, 2.5 L plastik kova.

Kalite belgesi: TSE 5808 Şartlarına uygun bulunmuştur.