

<b>Doküman Tipi</b>	<b>Technical Data Sheet (TDS)</b>
<b>Ürün İsmi</b>	<b>Silkofarit</b>
<b>Ürün Açıklaması</b>	Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı mat görünümlü iç cepheler için dekoratif kaplama
<b>Özellikler</b>	Mat bir görünüme sahip olan Silkofarit, uygulandığı yüzeye tane dokulu dekoratif görüntü verir. Sıva ve yüzey hatalarını minimuma indirir. Ekonomiktir. Su bazlı yapıya sahip olduğundan dolayı insan sağlığı ve çevreye zarar vermez.
<b>Uygulama Alanları</b>	Zemin hazırlığı tamamlanmış sıva, gaz beton, macunlanmış yüzeyler, prefabrik inşaatlar ahşap sunta alçı panel levhalar
<b>Teknik Veriler</b>	Yapısı: Stiren Akrilik Tüketim: 1,5-2 (m <sup>2</sup> /lt), 800-1200 (g/m <sup>2</sup> ) İnceltme oranı: Kullanıma hazır. Yoğunluk: 1,65 ± 0,05( g / ml) Uygulama aletleri: Püskürtme olarak uygulanır Kuruma: Dokunma 15-20 dakika, kuruma 24 saat.
<b>Uygulama</b>	Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak, yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar Silkcoat Akrilik dış cephe macunu ile doldurularakzımparalanır ve temiz, kuru, sağlam bir yüzey elde edilir. Kullanıma hazır olan Silkofarit, püskürtme tabancası ile püskürtülerek uygulanır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
<b>Uyarı</b>	S2: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. S24 / 25: Göz ve cilt ile temasından kaçının. S46: Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın; Kabı veya etiketi gösterin. Ürünü sıkıca kapatılmış bir kaptaki saklayın. Kanalizasyona dökmeyin.
<b>Depolama</b>	Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 2 yıl depolanabilir.
<b>Paketleme</b>	25 kg plastik kova.