

<b>Doküman Tipi</b>	<b>Technical Data Sheet (TDS)</b>
<b>Ürün İsmi</b>	<b>Travertino</b>
<b>Ürün Açıklaması</b>	Akrilik kopolimer çimento esaslı, antik taş görünümlü dekoratif boya.
<b>Özellikler</b>	Taş görünümlü yapısı, yıllanmış taş duvarların asaletini, modern ve canlı bir şekilde sunan Travertino, farklı desen uygulamalarına da olanak vermektedir. Su bazlı olduğundan dolayı insan sağlığı ve çevreye zarar vermez.
<b>Uygulama Alanları</b>	Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, gibi iç yüzeylere uygulanabilir.
<b>Teknik Veriler</b>	Yapısı: Stiren Akrilik Tüketim: 1-1,5 m <sup>2</sup> /lt, 1500-2500 (g / m <sup>2</sup> ) Yoğunluk: 1,95 ± 0,02 (g / ml) İnceltme Oranı: Kullanıma hazır. Kuruma Süresi: Tam kuruma 1 gün, 2 kat halinde uygulanacaksa ilk katın kuruması 1 gün sürer.
<b>Uygulama</b>	Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapıldıktan sonra temiz, kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir. İhtiyaç halinde yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar Silkcoat Dahili Akrilik Macun ile tamir edilmelidir. İlk kat yüzeye yetecek kadar Travertino % 20-25 oranında su katılıp homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Travertino mala yardımıyla tüm yüzeye uygulanır. Yüzeyin düzgün olması için mala ile düzeltmeler yapıldıktan sonra ilk kat 1 gün süreyle kurumaya bırakılır. İkinci kat uygulamasına başlamadan evvel, yüzey rulo yardımıyla su ile ıslatılır. Kuru yüzey elde edilince ikinci kat yine mala ile yüzeye uygulanır. İkinci kat kurumaya yakın yüzeyde malanın tersi yardımı ile çizgiler oluşturulur. Yeterince çizgiler oluşturulduktan sonra yine mala ile düzeltmeler yapılır ve bir gün daha kurumaya bırakılır. 3.gün yüzey yine rulo yardımıyla su ile ıslatılır. Tam kuruma olmadan son kat olan Silkcoat Arteco % 25-30 inceltirilerek özel aparat yardımı ile uygulanır. Travertino kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Her katta size yetecek kadar Travertino'yu sulandırınız. Ürün çimento esaslı olduğundan kuruma yapabilir. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapılacaksa, daha iyi tutunmayı sağlamak amacıyla yüzey önce zımparalanarak, sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.
<b>Uyarı</b>	S2: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. S24 / 25: Göz ve cilt ile temasından kaçının. S46: Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın; Kabı veya etiketi gösterin. Ürünü sıkıca kapatılmış bir kaptaki saklayın. Kanalizasyona dökmeyin.
<b>Depolama</b>	Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 2 yıl depolanabilir.
<b>Paketleme</b>	25 kg, 15 kg plastik kova.